

Flowcoat SF41

Характеристика товару

Опис продукту

Flowcoat SF41 - міцне двокомпонентне, кольорове, тонкошарове покриття на основі епоксидної смоли.

Використання

Застосовується для приміщень із легким та середнім навантаженням, легко піддається прибиранню, має високу хімічну стійкість. Нековзке покриття можна отримати шляхом додавання наповнювачів між шарами. Покриття успішно функціонує у виробничих, пакувальних, складських зонах у місцях інтенсивного трафіку і має високі показники опору абразивному тертю.

Навколишнє середовище

Flowcoat SF41 не містить розчинників та нонілфенолу, не має запаху під час нанесення. Дотримуйтесь відповідних інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. Для отримання додаткової інформації зверніться до паспортів безпеки окремих компонентів.

Співвідношення компонентів

4,2 частини Компоненту А змішати з 1 частиною Компоненту В, за вагою.

2,7 частини Компоненту А змішати з 1 частиною Компоненту В, за об'ємом.

Температура застосування

Рекомендована температура основи 15-25°C, але не менше 10°C.

Температура основи повинна перевищувати "точку роси" на 3°C під час нанесення та затвердіння. Температура не повинна падати нижче 5°C протягом 24 годин після нанесення.

Час застосування готової суміші

Готову суміш використати протягом 40 хвилин при температурі 20°C.

При вищих температурах час застосування коротший.

Час застигання (при 20°C)

Можна наносити верхній шар через 10 годин.

Можна ходити через 15 годин.

Максимальний час нанесення верхнього шару - 24 години.

Продукт повністю застигає через 5-7 днів.

Контакт продукту з високою вологістю на початкових етапах затвердіння може призвести до білого, матового кольору (плісняви).

Не накривайте покриття протягом перших 24 годин затвердіння.

Колір

Зверніться до представника компанії.

Вміст твердих речовин

Приблизно 100 %

Фініш

Глянцевий

Щільність

Компонент А припл. 1.5 кг/л.

Компонент В припл. 1.0 кг/л.

А+В припл. 1.4 кг/л.

Зберігання

Температура зберігання від +5°C до +40°C.

12 місяців в закритій та неушкодженій оригінальній упаковці.

Необхідно забезпечити захист від несприятливих погодних умов, вологи, забруднення.

Упаковка

Продукт поставляється у наступних упаковках: Компонент А + Компонент В:

Одиниця	Base A	Hardener B
6 кг (4,3 літрів)	4,8 кг	1,2 кг
14 кг (10 літрів)	11,3 кг	2,7 кг

Інформація, зазначена в даному документі, не може замінити професійну консультацію. Перед прийняттям важливих рішень з приводу проектування, застосування продуктів або інших аспектів, Flowcrete UK LTD рекомендує звернутися до фахівців за консультацією.

Для отримання більш докладної інформації зв'яжіться з представником Flowcrete.