



PLUG

Еластичний гідроізоляційний розчин - гідропломба

- Зупиняє протікання води
- Застигає за секунди
- Міцний та довговічний

ОПИС ПРОДУКТУ

VANDEX PLUG – це готова до використання цементна ремонтна суміш дуже швидкого застигання, що зупиняє протікання води.

ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ

VANDEX PLUG використовується під час внутрішніх та зовнішніх робіт в якості гідроізоляційного розчину або за необхідності дуже швидкого застигання:

- Блокування протікання та просочування води
- Герметизація протікаючих тріщин
- Герметизація вологої поверхні
- Закладання течі в керамічних трубах
- Ущільнення тунельного сегментного з'єднання
- Ремонт водних споруд, для яких потрібно термінове рішення
- Ізоляція сталевих елементів в бетонній чи цегляній кладці
- Захист від ерозії опадів
- Захист водних каналів та їх кріплень та стиків від ерозії
- Роботи під водою

VANDEX PLUG може використовуватись на основах:

- Бетон
- Цегляна кладка
- Керамічні труби
- Камінь

ВЛАСТИВОСТІ

VANDEX PLUG має наступні фізичні властивості:

- Зупиняє протікання води
- Застигає приблизно через 30 секунд після змішування
- Міцний
- Може застосовуватись під водою
- Може змішуватись з водою чи використовуватись сухим
- Легко наноситься
- Упакований в зручні контейнери, що легко повторно закривати

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовлена основа повинна бути чистою, міцною та не містити забруднення. Протікання потрібно ізолювати на час використання та застигання VANDEX PLUG.

ЗМІШУВАННЯ

Час застигання безпосередньо залежить від використаної кількості води при змішуванні. Стандартні норми при температурі 20°C: 1 кг VANDEX PLUG та приблизно 0,25 л водопровідної води. VANDEX PLUG потрібно додавати до води та швидко перемішувати. Час змішування матеріалу приблизно 15 секунд. Після змішування час робочої суміші приблизно 30 секунд. В холодну погоду використовуйте теплу воду. В теплу погоду використовуйте холодну воду.

НАНЕСЕННЯ

Щоб уникнути псування матеріалу, змішуйте маленьку кількість матеріалу VANDEX PLUG за один заміс. Після змішування одразу ж нанесіть VANDEX PLUG на необхідну поверхню. Розподіліть по поверхні та притисніть впродовж 30 секунд (вдягайте резинові рукавички). Підтримуйте тиск без пошкодження матеріалу до його застигання. Видаліть зайвий матеріал. Після достатнього зволоження нанесіть необхідний гідроізоляційний матеріал VANDEX. В деяких випадках VANDEX PLUG може наноситись як сухий порошок. Нанесіть та потримайте порошок над течєю впродовж 30-40 секунд.

ВИТРАТА МАТЕРІАЛУ

В залежності від розміру течі: близько 0,3 кг/місце протікання.

УПАКОВКА

15 кг – пластикове відро

5 кг – пластикове відро

ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання в сухому приміщенні в закритій та неушкодженій упаковці – 12 місяців.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

VANDEX PLUG Зберігайте в недоступному для дітей місці. Не вдихайте пил. Уникайте контакту зі шкірою та очима. В разі контакту з очима негайно промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря. Одягайте захисні рукавиці та захист для очей. Якщо проковтнули, негайно зверніться до лікаря, покажіть етикетку товару. При роботі в приміщеннях, забезпечте добру вентиляцію.

Для отримання додаткової інформації, зверніться до паспортів безпеки VANDEX PLUG на сайті www.vandex.com.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Агрегатний стан та колір		сірий порошок	
Густина вологої суміші	[кг/л]	приблизно 1.2	
Кількість компонентів		1	
Температура нанесення	[°C]	Від +5 до +25°C	(температура води на основи)
Час роботи з сумішшю (після змішування)	[сек]	до 30	

Додаткова інформація

Всі дані є середніми значеннями кількох випробувань в лабораторних умовах. На практиці, кліматичні зміни, такі як температура, вологість та пористість основи можуть впливати на значення.

Інформація, зазначена в даному документі, заснована на нашому багаторічному досвіді та наших знаннях. Однак ми не можемо дати гарантії стосовно кінцевого результату, оскільки на нього в кожному окремому випадку впливає сукупність факторів та обставин, що повинні комплексно братись до уваги. Зазначені величини є середніми значеннями, і в деяких випадках можуть бути вищими.



Construction Products Group

Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.

Industriestraße 21 • D-21493 Schwarzenbek • Т.: +49 (0) 41 51 89 15 0 www.vandex.com

VXIDS.010.en.0715