

## ProTop 1000

### Характеристика товару

#### Опис продукту

ProTop 1000 - двокомпонентний прозорий зв'язуючий матеріал на основі епоксидної смоли.

#### Сфери застосування

ProTop 1000 використовується як праймер, сполучний матеріал (для ремонту та нанесення основного шару), але не для фінішного шару покриття.

#### Навколишнє середовище

ProTop 1000 не містить розчинників та не має запаху під час нанесення. Негорючий продукт. Дотримуйтесь відповідних інструкцій з охорони праці та техніки безпеки.

#### Співвідношення компонентів

A:B 2.5:1 за вагою.  
A:B 2.3:1 за об'ємом.

#### Температура застосування

Рекомендована температура основи 15-25°C, але не менше 10°C.  
Температура основи повинна перевищувати "точку роси" на 3°C під час нанесення та затвердіння.

#### Час застосування готової суміші

Готову суміш використати протягом 30 хвилин при температурі 18°C.  
При вищих температурах час застосування коротший.

#### Час застигання

Нанесення наступного покриття	через 18 годин при 18°C.
Можна ходити	через 18 годин при 18°C.
Продукт повністю застигає	через 5-7 днів.

#### Колір

Прозорий

#### Вміст твердих речовин

Приблизно 100 %

#### Фініш

Глянцевий

#### Щільність

Компонент А при бл. 1.13 кг/л.  
Компонент В при бл. 1.05 кг/л.  
А+В при бл. 1.10 кг/л.

## Зберігання

Температура зберігання від +5°C до +40°C.

6 місяців в закритій та неушкодженій оригінальній упаковці.

Необхідно забезпечити захист від несприятливих погодних умов, вологи, забруднення.

## Упаковка

Продукт поставляється у наступних упаковках: Компонент А + Компонент В:

Одиниця	Base A	Hardener B
15 кг (13.6 літрів)	10.7 кг	4.3 кг
560 кг (509 літрів)	2 x 200 кг	160 кг
1400 кг (1272 літрів)	1000 кг	400 кг
2800 кг (2545 літрів)	2 x 1000 кг	800 кг

## Леткі органічні сполуки

Змішаний матеріал, що готовий до використання, відповідає вимогам Directive 2004/42/EC ("Леткі органічні сполуки у фарбах") – у Великій Британії "Леткі органічні сполуки у фарбах, лаках та продуктах для ремонту транспортних засобів, Положення 2005".

Граничне значення ЄС для цієї категорії продукту (категорія A/j), на основі розчинника: 500 г/л (2010).

## Маркування CE

ProTop 1000 був протестований у складі системи Peran STB (як праймер).

Детальніша інформація у Декларації про відповідність.

*Інформація, зазначена в даному документі, не може замінити професійну консультацію. Перед прийняттям важливих рішень з приводу проектування, застосування продуктів або інших аспектів, Flowcrete UK LTD рекомендує звернутися до фахівців за консультацією.*

*Для отримання більш докладної інформації зв'яжіться з представником Flowcrete.*