

## Опис

Бутилова каучукова ущільнювальна стрічка, самоклеюча, не містить розчинників.

## Покриття / колір

Сірий, в одинарному рулоні, самоклеїться з обох боків, з боковим виступом захисної плівки.

## Упаковка

ME403 Бутилова стрічка 1,5 мм.

Ширина х товщина, мм	Довжина рулону, м	Кількість рулонів у коробці	Місткість коробки, м
10 x 1,5	25,00	22	550
15 x 1,5	25,00	18	450
20 x 1,5	25,00	14	350
30 x 1,0	10,00	20	200
50 x 3,0	12,00	6	72



## Технічний паспорт продукту

Властивості	Стандарт	Класифікація
Клас будівельного матеріалу	DIN 4 102	B2
Температура використання		Від +5 °С до +30 °С
Термічний опір		Від -40 °С до +130 °С короткочасно до +180 °С
Зберігання		Рулони зберігати у сухому, захищеному від пилу місці
Термін зберігання		За температури приблизно +20 °С практично без обмежень
Температура зберігання бутилової стрічки		Від +10 °С до +25 °С

## Підготовка

- Поверхні швів мають бути сухими, міцними та чистими – вони не мають бути забруднені речовинами, що знижують адгезію.
- На дуже пористих основах (бетон, газобетон, штукатурка тощо) і в нахлестах бутилової стрічки рекомендується використовувати бутил-бітумні ґрунтовки: ME901, або спрей ME902, або ME904 Eco.

## Обробка

- Очистьте і за потреби заґрунтуйте основу бутиловою ґрунтовкою.
- Зніміть захисний папір.
- Стиснення ущільнювальних поверхонь створює добре ущільнення та вирівнює дрібні нерівності.

## ME403

### Бутилова стрічка

Двостороння самоклеюча стрічка, призначена для герметизації монтажних щілин вікон і фасадів, а також для приклеювання плівкових і мембранних стрічок на метал, дерево, пластик, бетон і камінь. Інші можливі сфери застосування: виробництво караванів, холодильного обладнання та кондиціонерів, виробництво іншого обладнання, автомобілебудування.

### Переваги

- Хороша адгезія до багатьох типів поверхонь.
- Може використовуватись на всіх стандартних типах поверхонь.

**ME403**

**Бутилова стрічка**

**illbruck**  
making it perfect.

### Додаткова примітка

Бутил-бітумна ґрунтовка illbruck ME901 (клейке покриття). Час провітрювання приблизно 10–40 хвилин залежно від температури. Витрата близько 125 мл/м<sup>2</sup> або приблизно 200 мл/л на ширину 4 см (залежно від пористості основи). Ґрунтовка постачається в банках по 1 літру або 5 літрів. У коробці 12 каністр.

Бутил-бітумна ґрунтовка ME902, що розпилюється, з виходом приблизно 50 м з балону / 25 м на сильно всмоктуючих поверхнях. 12 балонів по 500 мл у картонній коробці. Бутил-бітумна ґрунтовка ME904 Eco, що не містить розчинників, з дуже низькою емісією.

### Заходи безпеки та охорона здоров'я

Останню версію паспорта безпеки можна знайти на сайті [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de)

---

#### Технічне обслуговування

На бажання клієнта Tremco CPG Germany надає професійну технічну допомогу в будь-який час.

#### Додаткова інформація

Наведена вище інформація може бути тільки загальними вказівками. Оскільки ми не маємо жодного впливу на умови обробки

і застосування, а також через різноманітність використовуваних матеріалів вам треба самостійно провести відповідні тести, щоб перевірити матеріал на придатність продукту для вашого конкретного застосування. Обумовлюється можливість технічних змін. Останню версію можна знайти на сайті [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de)



**Construction  
Products Group**  
Europe

Tremco CPG Germany GmbH  
Werner-Haepf-Straße 1  
92439 Bodenwöhr Deutschland  
T: +49 9434 208-0  
F: +49 9434 208-230

[info.de@cpg-europe.com](mailto:info.de@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com/de\\_DE/](http://www.cpg-europe.com/de_DE/)