



# ANTI SULPHATE

## Антисульфатна добавка

- *Добавка для штукатурки*
- *Утворює з сульфатами нерозчинні у воді сполуки*
- *Запобігає сульфатним пошкодженням в майбутньому*
- *Неетилова*

### ОПИС ПРОДУКТУ

VANDEX ANTI SULPHATE – це цементна неетильована порошкова добавка для додавання до цементно-піщаних штукатурок.

### ВЛАСТИВОСТІ

VANDEX ANTI SULPHATE реагує з сульфатами, утворюючи нерозривні сполуки, які захищають від подальшого утворення сульфатів і їх погіршенню.

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Видаліть існуючу штукатурку та заштукатуріть до 1 м вище найвищого рівня забруднення сіллю. Вигрібайте розчинові шви, сухою штукатуркою почистіть усі поверхні та негайно видаліть сміття. У разі наявності нітратів поверхню необхідно обробити VANDEX MINERALIT перед нанесенням VANDEX ANTI SULPHATE.

### ЗМІШУВАННЯ

Порошок VANDEX ANTI SULPHATE ретельно розмішують у суміші, яка буде використовуватись для штукатурки, у співвідношенні:

1,25 кг	25 кг (1 упаковка)	VANDEX UNI MORTAR 1 Z
1,25 кг	25 кг	піщано-цементна штукатурка
6,00 кг	30 кг (1 упаковка)	VANDEX ROUOGH CAST

### НАНЕСЕННЯ

Нанесіть розчин, що містить VANDEX ANTI SULPHATE на попередньо оброблену кладку для вирівнювання поверхні або як основу для будь-якої наступної гідроізоляції VANDEX. Мінімальна товщина шару 10 мм. Штукатурний шар до повного затвердіння необхідно оберігати від швидкого висихання.

Оскільки сульфати переносяться водою, для повного захисту поверхні необхідно нанести шар гідроізоляції VANDEX BB 75.

### ВИТРАТА МАТЕРІАЛУ

Приблизно 1 кг/м<sup>2</sup> VANDEX ANTI SULPHATE на:

- 10 мм VANDEX UNI MORTAR 1 Z або піщано-цементного штукатурного розчину
- 5 мм VANDEX ROUOGH CAST (при нанесенні відкритої текстури покриває приблизно 50% поверхні)

## УПАКОВКА

14 кг – пластикове відро

## ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання в сухому приміщенні в закритій та неушкодженій упаковці – 12 місяців.

## ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

VANDEX ANTI SULPHATE Зберігайте в недоступному для дітей місці. Не вдихайте пил. Уникайте контакту зі шкірою та очима. В разі контакту з очима негайно промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря. Одягайте захисні рукавиці та захист для очей. Якщо проковтнули, негайно зверніться до лікаря, покажіть етикетку товару. При роботі в приміщеннях, забезпечте добру вентиляцію. Для отримання додаткової інформації, зверніться до паспортів безпеки VANDEX ANTI SULPHATE на сайті [www.vandex.com](http://www.vandex.com).

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Агрегатний стан та колір	сірий порошок
Густина вологої суміші	[кг/л] приблизно 1.23

Всі дані є середніми значеннями кількох випробувань в лабораторних умовах. На практиці, кліматичні зміни, такі як температура, вологість та пористість основи можуть впливати на значення.

Інформація, зазначена в даному документі, заснована на нашому багаторічному досвіді та наших знаннях. Однак ми не можемо дати гарантії стосовно кінцевого результату, оскільки на нього в кожному окремому випадку впливає сукупність факторів та обставин, що повинні комплексно братись до уваги. Зазначені величини є середніми значеннями, і в деяких випадках можуть бути вищими.



Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.  
Industriestraße 21 • D-21493 Schwarzenbek • Т.: +49 (0) 41 51 89 15 0 [www.vandex.com](http://www.vandex.com)

VXIDS.032.e.0312