

Матеріал

illbruck OT015 полімерний клей на основі синтетичної гуми.

Галузь застосування

Рекомендований для приклеювання фасадних мембран illbruck ME210 і ME220 до алюмінію, сталі, оцинкованого заліза, жорсткого ПВХ та непористих поверхонь.

Упаковка

фольгована туба	600 мл
коробка	12 шт.

Колір

чорний



Технічна інформація

Характеристики	Показник
Щільність	≈ 1,1 гр/см ³
Плівкоутворення (при 20 °С)	≈ 10 хвилин
Час висихання	2-4 мм / 24 години
Витрати	≈ 200-300 г/м ²
Робоча температура	від -20 °С до +80 °С
Температура застосування	від +5 °С до +35 °С
Температура зберігання	від +5 °С до +30 °С
Термін зберігання	12 місяців

Підготовка

1. Робоча поверхня повинна бути сухою, знежиреною, вільною від пилу та бруду.

Нанесення

1. Гумовий клей illbruck OT015 наносять смужками діаметром приблизно 10 мм на одну з поверхонь, що приклеюється (див. рисунок).

Для точного розташування приклеюваних мембран рекомендується використовувати притискний ролик illbruck.

2. Остаточна поверхня, що склеюється, після приклеювання повинна бути приблизно 2-3 см.
3. У разі більш важких смуг стрічка повинна бути механічно зафіксована, наприклад липкою стрічкою скотч, до схоплювання клею.

Рекомендації

З'єднання мембрани з асфальтом або ПВХ-гідроізоляцією мають бути виконані з проміжним металевим листом, оскільки контактний клей може не забезпечити необхідної гідроізоляції.

У разі приєднання стрічки до полістирольних плит користуйтеся гумовим клеєм без розчинників illbruck OT020.

OT015

Клей для мембрани EPDM



Основні переваги

- довговічний
- водостійкий
- надміцний
- легкий та швидкий у застосуванні
- стійкий до перепадів температури

OT015

Клей для мембран EPDM


illbruck
making it perfect.

Обмеження

У зв'язку із вмістом хімічних речовин клей illbruck OT015 не рекомендується використовувати у контакті з полістиролом. Використовувати в приміщеннях, що добре вентилуються. Не курити у приміщеннях, де використовується клей OT015.

Техніка безпеки та здоров'я

Перед застосуванням прочитайте картку безпеки продукту.



Технічне обслуговування

За бажанням клієнта Tremco CPG Germany надає професійну технічну допомогу в будь-який час.

Додаткова інформація

Наведена вище інформація може бути тільки загальними вказівками. У зв'язку з тим, що ми не маємо жодного впливу на умови обробки

і застосування, а також через різноманітність використовуваних матеріалів, вам треба самостійно провести відповідні тести, щоб перевірити матеріал на придатність продукту для вашого конкретного застосування. Обумовлюється можливість технічних змін. Останню версію можна знайти на сайті www.illbruck.de



Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.de@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com