

Peran STC

Характеристика товару

Опис продукту

Peran STC - двокомпонентна, епоксидна, прозора смола. Продукт має відмінну стійкість до світла, високу довговічність при ранньому контакті з водою (24 години при 20°C) і високу стійкість до хімічних речовин. Смола Peran STC не кристалізується.

Використання

Peran STC використовується як праймер, сполучна речовина та фінішне покриття, переважно в системах з декоративними наповнювачами та пластівцями.

Навколишнє середовище

Peran STC не містить розчинників та нонілфенолу, не має запаху під час нанесення. Дотримуйтесь відповідних інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. Для отримання додаткової інформації зверніться до паспортів безпеки окремих компонентів.

Співвідношення компонентів

2 частини Компоненту А змішати з 1 частиною Компоненту В, за вагою.
1.7 частини Компоненту А змішати з 1 частиною Компоненту В, за об'ємом.

Додайте весь Hardener В до Base А. Перемішайте на повільній швидкості за допомогою низькошвидкісного механічного міксеру, не утворюючи повітряних бульбашок.

Температура застосування

Рекомендована температура основи 15 - 25°C, але не менше 10°C.
Температура основи повинна перевищувати "точку роси" на 3°C під час нанесення та затвердіння.
Температура не повинна падати нижче 5°C протягом 24 годин після нанесення.

Час застосування готової суміші

Готову суміш використати протягом 35 хвилин при температурі 20°C.
При вищих температурах час застосування коротший.

Час застигання (при 20°C)

Можна наносити верхній шар через 15 годин.
Можна ходити через 15 годин.
Максимальний час нанесення верхнього шару - 24 години.
Продукт повністю застигає через 5-7 днів.
Контакт продукту з високою вологістю на початкових етапах затвердіння може призвести до білого, матового кольору (плісняви).
Не накривайте та не мийте покриття протягом перших 16 годин затвердіння.

Колір

Прозорий.

Вміст твердих речовин

Приблизно 100 %

Фініш

Глянцевий

Щільність

Компонент А прибл. 1.16 кг/л.

Компонент В прибл. 1.01 кг/л.

А+В прибл. 1.10кг/л.

Зберігання

6 місяців в закритій та неушкодженій оригінальній упаковці.

Температура зберігання від +5°C до +40°C.

Необхідно забезпечити захист від несприятливих погодних умов, вологи, забруднення.

Упаковка

Продукт поставляється у наступних упаковках: Компонент А + Компонент В:

Одиниця		Base A	Hardener B
2.4 кг (2.2 літрів)		1.6 кг	0.8 кг
12 кг (10.9 літрів)		8 кг	4 кг
144 кг (130.9 літрів)		96 кг	48 кг
900 кг (817.5 літрів)		600 кг	300 кг
1500 кг (1304 літрів)		1000 кг	500 кг

Маркування CE

Детальніша інформація у Декларації про відповідність.

Інформація, зазначена в даному документі, не може замінити професійну консультацію. Перед прийняттям важливих рішень з приводу проектування, застосування продуктів або інших аспектів, Flowcrete UK LTD рекомендує звернутися до фахівців за консультацією.

Для отримання більш докладної інформації зв'яжіться з представником Flowcrete.